

## ProSuper m/ fuktsperre







Underlagsmateriale til parkett og laminatgulv

### Produktbeskrivelse

|             |   |
|-------------|---|
| Produktkode | 104061  |
| Dimensjoner | L 15 m x B 1,0m x T 2,0mm<br>15m <sup>2</sup>   |
| Pakking     | Rull  |
| Materiale   | XPE, Crosslinked Polyetylen   |
| Egenskaper  | Fullgodt underlagsmateriale til bruk for installasjoner med mye trafikk og last. God romlydsdemping.<br>Kan brukes som underlagsmateriale mellom laminat/parkett og gulvvarme når PE folie ikke er installert i konstruksjonen. |

**Installasjon** Rulles ut kant i kant. Kolonnene posisjoneres kant i kant og tapes. Kan kuttes med en kniv.

| Tekniske egenskaper     | Standard         | Resultat  | Enhet               |
|-------------------------|------------------|-----------|---------------------|
| Tykkelse                | EN 823<br>ISO 10 | 2,0 ± 0,2 | mm                  |
| Romlyd, ved gange       | 140<br>ISO 10    | 28        | %                   |
| Trinnlyd, etg under     | 140              | 19        | dB                  |
| Trykkfasthet (CS)       | EN 286           | 70        | kPa                 |
| Utjevningsevne (PC)     | TS 16 354        | 1,4       | mm                  |
| Dynamisk last (DL)      |                  |           |                     |
| Termisk motsatnd        | EN 4108          | 0,043     | m <sup>2</sup> K/ W |
| Vannabsorpsjon          | EN 12 087        | 0         | %                   |
| Fuktsperreegenskap (SD) |                  | 250       | m                   |

|   |   |   |   |   |  |
|---|---|---|---|---|--|
| CS = 70   | PC = 1,4  | IS = 19   | RWS = 28  | TR = 0,054  | SD = 250   |
|  |  |  |  |  |  |
| Trykkfasthet CS   | Anettningssevne PC  | Trinnlydsdemping IS   | Romlydsdemping RWS  | Isolasjonsevne TR   | Diffusjonsterhet SD  |

Lagres:

Pakket i sin egen emballasje, under tak, beskyttet for regn og snø. Kan lagres kaldt.