

Standardlagenaufbauten bei G&W

G&W Leiterplatten fertigt nach Ihren Vorgaben.
Kostengünstig lassen sich nachfolgende Aufbauten fertigen.

4-Lagen

Kupferfolie TOP
FR4 - Prepreg 0,36mm
Kupfer Layer 2
FR4 Innenlagenlaminat 0,71mm
Kupfer Layer 3
FR4 – Prepreg 0,36mm
Kupferfolie BOT

6-Lagen

Kupferfolie TOP
FR4 - Prepreg 0,126mm
Kupfer Layer 2
FR4 Innenlagenlaminat 0,36mm
Kupfer Layer 3
FR4 – Prepreg 0,36mm
Kupfer Layer 4
FR4 – Innenlagenlaminat 0,36mm
Kupfer Layer 5
FR4 – Prepreg 0,126mm
Kupferfolie BOT

8-Lagen

Kupferfolie TOP
FR4 - Prepreg 0,23mm
Kupfer Layer 2
FR4 Innenlagenlaminat 0,15mm
Kupfer Layer 3
FR4 – Prepreg 0,23mm
Kupfer Layer 4
FR4 – Innenlagenlaminat 0,15mm
Kupfer Layer 5
FR4 – Prepreg 0,23mm
Kupfer Layer 6
FR4 – Innenlagenlaminat 0,15mm
Kupfer Layer 7
FR4 – Prepreg 0,23
Kupfer BOT

Standardkupferstärken: 12µm / 18µm / 35µm

Standardprepregarten 106 / 1080 / 2116 / 7628