

**ARTIKEL:** JC 200-FARBTON JORA-COLOR  
**SYSTEM:** Lösemittelbasierender 2K Polyurethan-Farbmattlack

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Bei Classicline handelt es sich um bewährte lösemittelbasierende Lacksysteme, welche besonders lichtecht, schnelltrocknend und preisbewusst sind.

JORA-COLOR JC 200-FARBTON ist ein pigmentierter, matt auf trocknender 2K Polyurethan-Farblack. Er zeichnet sich durch schnelle Trocknung, hervorragenden Verlauf, leichte Verarbeitung und hohe Widerstandsfähigkeit aus.

JORA-COLOR JC 200-FARBTON kann bis zu 72 Std. ohne vorherigen Anschliff ablackiert werden.

## ANWENDUNGSBEREICH

Eignet sich zur Beschichtung von:

- gefüllten MDF-Platten
- verschiedensten Massivhölzern
- fein furnierten Trägerplatten
- gut angeschliffenen Melaminharzplatten



Das Produkt findet Anwendung für die Beschichtung von:

- Möbeloberflächen
- Holzwerkstoff- und Holzteilen



## TECHNISCHE DATEN

- Farbtone: RAL, Sikkens, NCS, etc.
- Viskosität: ca. 80 - 100 Sek. DIN 53211/4mm
- Glanzgrad: matt
- Dichte: 0,95 - 1,09 g/cm<sup>3</sup>

## VERARBEITUNG

		
Auftragsmenge (g/m <sup>2</sup> )	140-180	140-180
Anzahl an Schichten	1-2	1-2
Düsengröße (mm)	1,5-1,8	0,28-0,33
Spritzdruck (bar)	2,5-3	100-120
Zerstäuberdruck (bar)		1,0-2,0

## TROCKNUNG /UV-HÄRTUNG

staubtrocken	0,5 Std.	
schleifbar	3-6 Std.	
überspritzbar	6-72 Std.	
durchgetrocknet	15 Std.	
ausgehärtet	168 Std.	
(bei 20°C und 35-65% rel. Luftfeuchte und in Abhängigkeit zur Schichtstärke)		

## HÄRTER, VERDÜNNER, ZUSÄTZE

Härter	10:1 nach Volumen mit Härter JH 100
Topfzeit	8 Std. (verkürzt sich bei hohen Temperaturen)
Verdünnung	Bei Bedarf: DD-Verdünnung V2244 oder PV 1.2000
Verzögerer	Bei Bedarf: Verzögerer V19 max. Zugabe: 5 %

### Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf den derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen der PLANTAG Coatings GmbH. Der Verarbeiter ist hinsichtlich des Verwendungszweckes sowie wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen der Produkte befreit. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Von den Angaben in unseren technischen Merkblättern abweichende Empfehlungen sind für uns nur verbindlich, wenn diese schriftlich bestätigt wurden. [Stand: Okt-18]

PLANTAG Coatings GmbH  
 Plantagenweg 34 - 38  
 32758 Delmold  
 DEUTSCHLAND  
 Fon +49 5231 6002 661  
 Fax +49 5231 6002 9661  
 E-Mail: info@jordanlacke.de

JORDAN LACKE - eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH

Artikel-Nr.: JC 200-FARBTON

## LAGERUNG

### Lagerung:

Gut verschlossen, kühl und trocken lagern.

### Lagerfähigkeit:

JORA-COLOR JC 200-FARBTON: 12 Monate

JORA-HÄRTER JH 100: 6 Monate

(jeweils im nicht angebrochenen Originalgebilde)

## REINIGUNG

### Reinigung:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit

- Nitro-Verdünnung V 1415 oder

- DD-Verdünnung V 2244 oder

- UNI-WASCHLÖSER 803 reinigen.

## BESONDERE HINWEISE

Das Anwendungsgebiet von JORA-COLOR JC 200 erstreckt sich auf die Beschichtung von Möbeloberflächen im Innenbereich.

JORA-COLOR JC 200 vor Gebrauch kräftig aufrühren!

Härter und Stammlack gut vermischen!

Vor Beginn der Lackierarbeiten Farbton auf Richtigkeit prüfen (geringe Farbabweichungen vorbehalten). Auch während der Verarbeitung gelegentlich umrühren, um Gleichheit von Farbton, Deckkraft und Mattgrad sicherzustellen. Grundlage unserer Farbtöne ist die Betrachtung bei Tageslicht (D 65).

Vor der Lackierung muss die Eignung des Lacksystems auf dem gewünschten Untergrund Mittels einer Probelackierung geprüft werden.

JC 200 ist nicht zur direkten Beschichtung von Exoten, harz- und holzinhaltsstoffreichen Hölzern geeignet.

Die Flächen und auch das Rohholz müssen vor dem Lackauftrag einwandfrei geschliffen, trocken, fett-, öl- und silikonfrei sein.

Frisch lackierte Flächen sind vor Staub, Spritznebel, Zugluft und Untertemperatur zu schützen.

Hohe Luftfeuchte und eine Holzfeuchte über 10% sind unbedingt zu vermeiden. Hohe Luftfeuchtigkeit führt zu längeren Trockenzeiten. Die angegebenen Zeiten sind abhängig von der Auftragsmenge, der Holzart, der Raumtemperatur und der rel. Luftfeuchte.

Gebinde vor Anrocknung schützen.

Ringfestigkeit wird bei JC 200 durch überlackieren mit JORA TOP SCHICHTER JTS 300-309 erreicht.

Die Ringfestigkeit, ohne ablackieren, wird verbessert durch Zugabe von 5% CLASSIC-RINGFESTKONZENTRAT 802 auf **den bereits angemischten Farblack (10:1 mit Härter JH 100)**. Hier ist ein späteres Überlackieren mit JORA TOP SCHICHTER JTS 300-309, ohne anschleifen, nicht mehr möglich. Nach Zugabe von CLASSIC-RINGFESTKONZENTRAT 802 muss der Lack gründlich aufgerührt werden.

### Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf den derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen der PLANTAG Coatings GmbH. Der Verarbeiter ist hinsichtlich des Verwendungszweckes sowie wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen der Produkte befreit. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Von den Angaben in unseren technischen Merkblättern abweichende Empfehlungen sind für uns nur verbindlich, wenn diese schriftlich bestätigt wurden. [Stand: Okt-18]

PLANTAG Coatings GmbH  
Plantagenweg 34 - 38  
32758 Delmold  
DEUTSCHLAND  
Fon +49 5231 6002 661  
Fax +49 5231 6002 9661  
E-Mail: info@jordanlacke.de

JORDAN LACKE - eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH

Artikel-Nr.: JC 200-FARBTON