

ARTIKEL: JF 100 JORA-FILL WEISS
SYSTEM: 2K-Polyurethanlack Füller isolierend

PRODUKTBE SCHREIBUNG

JF 100 JORA-FILL ist ein sehr fülliger 2K-PUR Isolierfüller mit sehr guter Schleifbarkeit nach einer kurzen Trockenzeiten. Außerdem verfügt der Füller über einen guten Stand an senkrechten Flächen.
 JF 100 JORA-FILL ist zudem leicht zu verarbeiten.

ANWENDUNGSBEREICH

Eignet sich zur Beschichtung von:

- MDF-Platten
- Fein furnierten Trägerplatten
- gut angeschliffenen Grundierfolienplatten


Das Produkt findet Anwendung für die Beschichtung von:

- Holzwerkstoff- und Holzteilen

TECHNISCHE DATEN

- Farbton: weiß
- Viskosität: ca. 47 - 51 Sek. DIN 53211/4mm
- Glanzgrad: matt
- Dichte: 1,39 g/cm³


VERARBEITUNG



Auftragsmenge (g/m ²)	100-160	100-160
Anzahl an Schichten	1-2	1-2
Düsengröße (mm)	1,7-2,0	0,28-0,33
Spritzdruck (bar)	2,5-3,0	100-150
Zerstäubendruck (bar)		1,0-1,5

TROCKNUNG /UV-HÄRTUNG

staubtrocken	0,5 Std
schleifbar	2,5-3 Std.
überspritzbar	3-5 Std
durchgetrocknet	24 Std
ausgehärtet	168 Std



HÄRTER, VERDÜNNER, ZUSÄTZE

Härter	10:1 nach Volumen mit Härter JH 100 und JH 110
Topfzeit	2-3 Std. (abhängig vom Härter und verkürzt sich bei hohen Temperaturen)
Verdünnung	Bei Bedarf: Verdünnung PV 2244 max. Zugabe: 10%
Verzögerer	Bei Bedarf: Verzögerer V19 max. Zugabe 5%

LAGERUNG

Lagerung:
 Gut verschlossen, kühl und trocken lagern.

Lagerfähigkeit:

JF 100 JORA-FILL: 12 Monate
 JORA Härter JH 100 / JH 110: 6 Monate
 (jeweils im nicht angebrochenen Originalgebinde)

REINIGUNG

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit

- Nitro-Verdünnung V 1415 oder
- DD-Verdünnung V 2244 oder
- UNI-WASCHLÖSER 803 reinigen

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf den derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen der PLANTAG Coatings GmbH. Der Verarbeiter ist hinsichtlich des Verwendungszweckes sowie wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen der Produkte befreit. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Von den Angaben in unseren technischen Merkblättern abweichende Empfehlungen sind für uns nur verbindlich, wenn diese schriftlich bestätigt wurden. [Stand: Okt-18]

PLANTAG Coatings GmbH
 Plantagenweg 34 - 38
 32758 Delmold
 DEUTSCHLAND
 Fon +49 5231 6002 661
 Fax +49 5231 6002 9661
 E-Mail: info@jordanlacke.de

JORDAN LACKE - eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH

Artikel-Nr.: JF 100

BESONDERE HINWEISE

Nicht geeignet für die Beschichtung von exotischen und harzreichen Holzarten, sowie von nicht abgesperrten Tischler- und Schäl furnierplatten.

JF 100 JORA-FILL vor Gebrauch gut aufrühren!

Härter und Stammlack gut vermischen!

Vor der Lackierung muss die Eignung des Lacksystems auf dem gewünschten Untergrund mittels Probelackierung geprüft werden.

Frisch lackierte Flächen sind vor Staub, Spritznebel, Zugluft und Untertemperatur zu schützen.

Die Flächen und auch das Rohholz müssen vor dem nächsten Lackauftrag einwandfrei geschliffen, trocken, fett-, öl-, und silikonfrei sein.

Hohe Luftfeuchte und eine Holzfeuchte über 10 % sind unbedingt zu vermeiden. Hohe Luftfeuchtigkeit führt zu längeren Trockenzeiten. Die angegebenen Zeiten sind abhängig von der Auftragsmenge, der Holzart, der Raumtemperatur und der rel. Luftfeuchte.

Gebinde vor Antrocknung schützen.

Artikel-Nr.: JF 100

Rechtlicher Hinweis

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf den derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen der PLANTAG Coatings GmbH. Der Verarbeiter ist hinsichtlich des Verwendungszweckes sowie wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen der Produkte befreit. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Kennzeichnung gemäß Gefahrstoffverordnung und dem Transportrecht sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Von den Angaben in unseren technischen Merkblättern abweichende Empfehlungen sind für uns nur verbindlich, wenn diese schriftlich bestätigt wurden. [Stand: Okt-18]

PLANTAG Coatings GmbH
Plantagenweg 34 - 38
32758 Detmold
DEUTSCHLAND
Fon +49 5231 6002 661
Fax +49 5231 6002 9661
E-Mail: info@jordanlacke.de

JORDAN LACKE - eine Marke der PLANTAG Coatings GmbH