

ПЕНОПЛЭКС УКЛОН®

Технические данные

Наименование показателя	Значение	Нормативный документ
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее, МПа (кгс/см ² ; т/м ²)	0,15 (1,5; 15)	ГОСТ EN 826-2011
Водопоглощение за 24 часа, не более, %	0,4	ГОСТ 15588
Категория стойкости к огню, группа горючести	Г4/Г3	ФЗ-123
Расчетный коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации "Б", Вт/(м×°К)	0,034	ГОСТ 7076
Плотность, кг/м ³	От 20	ГОСТ 15588
Температура эксплуатации, °С	От -70 до +75	ТУ