

RC PLUG

SNELCEMENT VOOR WATERPLUG EN WATERDICHTING

Waterdichting



VOORDELEN VAN RC PLUG

- ✓ Heel gemakkelijk aan te brengen
- ✓ Klaar voor gebruik
- ✓ Heel snelle uitharding
- ✓ Afbinding begint reeds na 30 seconden
- ✓ Bestand tegen zeer hoge druk

Beschrijving

RC PLUG is een kant en klaar, zeer snel uithardend cement voor het direct stoppen van waterlekkages, versneld uitharden van mortels, snel afdichten van gaten en scheuren, stellen van putten, kozijnen, goten en vele andere werkzaamheden.

Eigenschappen

- 1-component product;
- Extreem gemakkelijk en snel aan te brengen;
- Snelle afbinding en uitharding;
- Kant en klaar.

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding van de ondergrond

De ondergrond dient schoon en vrij te zijn van vet, olie en losse delen. Vaak zal het noodzakelijk zijn de ondergrond te stralen of te schuren. Vooraf bevochtigen!

Afdichten van scheuren met lekkend water

Meng 1 volumedeel water met 2,5 tot 3,5 volumedelen RC PLUG. Mengtijd maximaal 20 seconden. De massa direct met een handschoen, truweel of spaan in de ondergrond verwerken en vasthouden tot lekkage stopt. Na circa 30 tot 60 seconden begint de afbinding van de snelcementmassa, afhankelijk van de temperatuur van het poeder en het aanmaakwater.

Versnellen cement- en betonmortels:

RC PLUG vooraf toevoegen en mengen door de nog droge mortel.

Montagemortel:

Door toevoegen van fijn wit zand aan RC PLUG ontstaat een versnelde montagemortel. Consistentie en afbindtijd kunnen worden ingesteld door meer of minder water toe te voegen indien gewenst.

Verbruik

Afhankelijk van de situatie en ondergrond.

Technische karakteristieken

Dichtheid (EN 1097-3):	1,4 ± 2 kg/l
Consistentie:	Poeder
Kleur:	Grijs
Mengsel water:	28 ± 3 %
Dichtheid van het mengsel (EN 1015-6):	1,8 ± 0,07 kg/l
Starttijd uitharding (EN 196-3):	1 minuut
Eindtijd uitharding (EN 196-3):	3 minuten
Volledige uithardingstijd (bij +23°C, 50% R.V.):	> 28 dagen
Minimale applicatietemperatuur:	+5°C

Veiligheid

Voor informatie en advies over de veilige hantering, opslag en verwijdering van chemicaliën verwijzen wij de gebruiker naar het recentste veiligheidsinformatieblad die fysische, ecologische, toxicologische en andere veiligheidsgegevens bevat.

Reiniging gereedschap

- Nat product: reinigen met water
- Uitgehard product: mechanisch verwijderen

Opslag / Houdbaarheid

- 12 maanden in de originele gesloten verpakking, op een droge en overdekte plaats uit de buurt van direct zonlicht, bij een temperatuur tussen +5°C en +30°C
- Bescherm RC PLUG tegen vocht

Verpakking

Emmers van 5 kg (art.nr. 51236) en 20 kg (art.nr. 51237).

Foto's



LP 06-11-2020

Wettelijke informatie

De informatie, en met name de aanbevelingen met betrekking tot de toepassing en het eindgebruik van Reynchemie-producten, wordt in goed vertrouwen verstrekt op basis van de huidige kennis en ervaring van Reynchemie met producten die op de juiste wijze zijn opgeslagen, behandeld en toegepast onder normale omstandigheden in overeenstemming met de aanbevelingen van Reynchemie. In de praktijk zijn de verschillen in materialen, onderlagen en werkelijke omstandigheden ter plaatse zodanig dat er geen garantie kan worden ontleend met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, noch enige aansprakelijkheid voortvloeiend uit enige juridische relatie, op basis van deze informatie, of uit enige schriftelijke aanbevelingen of enig ander advies dat wordt gegeven. De gebruiker van het product moet de verenigbaarheid van het product testen voor de beoogde toepassing en doel. Reynchemie behoudt zich het recht om de producteigenschappen te wijzigen. Onze verantwoordelijkheid zou in geen enkel geval in het gedrang kunnen worden gebracht, in de veronderstelling van een uitvoering die niet conform is met onze inlichtingen. De eigendomsrechten van derden dienen te worden gerespecteerd. Alle bestellingen worden aanvaard onder de huidige verkoop- en leveringsvoorwaarden. Gebruikers dienen altijd de meest recente uitgave van het lokale technische informatieblad te raadplegen voor het betreffende product; exemplaren hiervan worden op verzoek verstrekt.