



Cahier des charges détaillé pour le cuvelage de caves avec un mortier d'étanchéité flexible: RC 180

Tout d'abord, une analyse approfondie du problème est nécessaire. Habituellement, les gens pensent toujours aux infiltrations d'eau à travers le sol et / ou les murs.

C'est généralement le cas, mais il peut y avoir d'autres causes d'humidité dans les caves : à savoir un problème de condensation - problème de ventilation.

Cependant, si l'on croit que la cause réside dans l'infiltration d'humidité, il faut d'abord déterminer quel degré de finition on désire d'une cave. Devrait-elle simplement être sèche sans plus, est-elle utilisée comme une salle d'archives ou une salle de jeux ou est un espace de sous-sol utilisé comme un nouvel espace de vie?

Selon ces finitions, une préparation approfondie doit être effectuée au sous-sol. Cela va des mesures du taux d'humidité aux mesures des concentrations de sels hygroscopiques, des mesures de température, de la taille des fissures existantes, etc.

Il est également important de savoir s'il n'y a que de la terre à l'extérieur contre les murs ou une membrane d'étanchéité endommagée.

Les murs doivent toujours être nettoyés, c'est-à-dire que tous les plâtres ou cimentages anciens et affectés seront décapés. Toutes les peintures présentes doivent être enlevées, car il n'y a pas d'adhérence des produits d'étanchéité sur les peintures.

On peut choisir le sablage du support ou le passage d'une ponceuse à béton portative.

Les sols ou les chapes qui ne sont pas adhérents doivent être enlevés. Si nécessaire d'abord, verser une nouvelle chape sur le sol avec Dramix ou filet de renfort.

Tout d'abord, colmater les fuites avec le **Lanko 224** (ciment à prise rapide). Si nécessaire, effectuez l'opération plusieurs fois en cas d'infiltration persistante.

Si les murs sont irréguliers, redresser d'abord avec le **Lanko 221** (cimentage hydrofuge). Consommation : environ 20 kg/m²/cm d'épaisseur.

Mettre en place un chanfrein horizontal à la jonction sol-mur et vertical dans la jonction mur-mur (coins intérieurs). Appliquer une couche d'adhérence **RC Acryplast** et, dans cette couche encore collante, appliquer un mortier hydrofuge du type **Lanko 221**. Consommation estimée Lanko 221: +/- 7 à 10 kg/ mètre linéaire.



Après séchage, humidifier les murs avec de l'eau ou avec le **Rc Acryplast**. Dans cette couche encore humide, appliquer une première couche de mortier d'étanchéité **RC 180** avec une brosse carrée ou avec une pompe à projeter. Après séchage, humidifier avec de l'eau ou avec le **RC Acryplast** et appliquer une deuxième couche croisée à la première. Appliquer une couche (la largeur de la brosse carrée sur le chanfrein (au sol)). Consommation estimée pour deux couches de **RC 180**: environ 3 à 4 kg/m². Dans le cas d'infiltrations conséquentes, une troisième couche de **RC 180** peut être appliquée.

Le sol sera préparé et traité de la même façon que les murs.

Après séchage, les murs peuvent ensuite être finis avec une peinture à la chaux. Ne pas utiliser des peintures à base de dispersion acrylique. Selon la finition désirée, les murs peuvent être plafonnés, recouverts de gyproc, carrelés, etc

Le sol peut être carrelé, recouvert d'un revêtement de sol mais peut également rester exposé s'il y a peu de trafic. Si vous y accédez fréquemment, nous vous recommandons de placer une couche protectrice afin d'éviter l'usure.

02/07/2020